

Segurança Carbono 5%

Garantia	3 anos
Transmissão de visibilidade	6%
Rejeição total do Infravermelho*	68.2%
Rejeição de Ultravioleta	99%
SHGC	0.15
Espessura do filme	4mil
Construção	2 ply
Total energia solar rejeitada	85%
Resistência à tração (psi)	39947
Elasticidade	73
Resistência à ruptura (kgf/cm)	24
Resistência à perfuração (Kgf)	34
Deslocamento (gr/inch)	1800<
Ponto de fusão	255~265°C

*Essa rejeição abrange a parte do espectro do infravermelho próximo em que há maior incidência do calor solar por esse tipo de radiação (950-1500nm).