

Segurança Clear 2.0mil

Garantia	5 anos
Transmissão de visibilidade	88%
Rejeição total do Infravermelho*	11%
Rejeição de Ultravioleta	99%
SHGC	0.86
Fator U	1.14
Coeficiente de sombreamento	0.92
Espessura do filme	2mil
Construção	2 ply
Resistência à tração (psi)	33337
Elasticidade	78
Resistência à ruptura (kgf/cm)	10
Resistência à perfuração (Kgf)	20
Deslocamento (gr/inch)	1800<
Ponto de fusão	255~265°C

*Essa rejeição abrange a parte do espectro do infravermelho próximo em que há maior incidência do calor solar por esse tipo de radiação (950-1500nm).