

## Segurança Clear 4.0mil

---

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>Garantia</b>                  | <b>5 anos</b> |
| Transmissão de visibilidade      | 86%           |
| Rejeição total do Infravermelho* | 11%           |
| Rejeição de Ultravioleta         | 99%           |
| SHGC                             | 0.85          |
| Fator U                          | 1.14          |
| Coeficiente de sombreamento      | 0.92          |
| Espessura do filme               | 2mil          |
| Construção                       | 2 ply         |
| Resistência à tração (psi)       | 39947         |
| Elasticidade                     | 73            |
| Resistência à ruptura (kgf/cm)   | 24            |
| Resistência à perfuração (Kgf)   | 34            |
| Deslocamento (gr/inch)           | 1800<         |
| Ponto de fusão                   | 255~265°C     |

\*Essa rejeição abrange a parte do espectro do infravermelho próximo em que há maior incidência do calor solar por esse tipo de radiação (950-1500nm).