

Vermelho natural

Garantia	3 anos
Transmissão de visibilidade	31%
Rejeição total do Infravermelho*	11%
Rejeição de Ultravioleta	99%
Espessura do filme	1 mil
Construção	1 ply

*Essa rejeição abrange a parte do espectro do infravermelho próximo em que há maior incidência do calor solar por esse tipo de radiação (950-1500nm).